

SAFETY - CLEAR 8 MIL EXT

Met Safety - Clear 8 MIL EXT-folie kunt u uw ramen en raampartijen veiliger maken. Bij inslag, een explosie of brand wordt het glas niet verbrijzeld en blijft het intact. Dit product voldoet aan de Europese norm EN 12600.



Garantie van
Zie het informatieblad



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



Europese norm EN 12600
1B1



REACH RoHS-conform **IN ACHT
 GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNISCHE GEGEVENEN


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	83 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	10 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	10 %
Totale afgestoten zonne-energie	20 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	21 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	10 %
Absorptie van zonne-energie	14 %
Transmissie van zonne-energie	76 %
Vermindering reflectie	15 %
g-waarde	0.82
u-waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Scheurweerstand (kg/cm ²)	40
Verlenging bij scheuren	125%
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	240 µ

Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

SAMENSTELLING

2. Optisch hoogwaardig polyëster
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyëster
5. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².