


**SAFETY - CLEAR VIEW 50 / 4 MIL INT**

Met Safety - Clear View 50 / 4 MIL INT-folie blijft zonnearmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht merkbaar teruggedrongen en krijgen gebouwen door het getinte effect extra kleur en persoonlijkheid. De folie is ontworpen als veiligheidsfolie en biedt bescherming doordat glasscherven er na een inslag door op hun plaats worden gehouden.



Garantie van  
**5 JAAR**



Brandwerendheid  
**M1**



Opslag tussen -5°C en +40°C  
**3 JAAR**



Europese norm EN 12600  
**2B2**



REACH RoHS-conform **IN ACHT GENOMEN**

**BESCHIKBARE BREEDTEN:**

↔ **152 cm**


**TECHNISCHE GEGEVENS**

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	63 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	11 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	10 %
Totale afgestoten zonne-energie	37 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	34 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	7 %
Absorptie van zonne-energie	30 %
Transmissie van zonne-energie	63 %
Vermindering reflectie	43 %
g-waarde	0.66
u-waarde	5.8
Schaduwcoëfficiënt	0.7
Scheurweerstand (kg/cm <sup>2</sup> )	28
Verlenging bij scheuren	125%
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	125 μ
Kleur van buitenaf : NEUTRAAL	

**SAMENSTELLING**

- Optisch hoogwaardig polyest
- Héchtlijm
- Optisch hoogwaardig polyest
- Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
- Beschermfolie, na installatie weg te werpen


**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere klefmiddelen op de folie aanbrengen.

*De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.*

**INSTALLATIEADVIES**

Verticale installatie op standaardglasoppervlak\*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	!
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	✗

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m<sup>2</sup>. Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.