


**SAFETY - MATTE WHITE / 4 MIL
INT**

Met de Safety - Matte White / 4 MIL INT folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval. De folie is ontworpen als veiligheidsfolie en biedt bescherming doordat glasscherven er na een inslag door op hun plaats worden gehouden.



Garantie van
10 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



Europese norm EN 12600
2B2



REACH RoHS-conform **IN ACHT
GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENEN


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	5 %
Transmissie van zichtbaar licht	71 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	26 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	26 %
Totale afgestoten zonne-energie	28 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	27 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	23 %
Absorptie van zonne-energie	6 %
Transmissie van zonne-energie	71 %
Vermindering reflectie	22 %
g-waarde	0.71
u-waarde	5.6
Schaduwcoëfficiënt	0.8
Scheurweerstand (kg/cm ²)	28
Verlenging bij scheuren	125%
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	150 μ

Kleur van buitenaf : ZAND

SAMENSTELLING

1. 25μ mat polyester met gesatineerd oppervlak
2. Hechtlijm
3. Polyester 100μ
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen


INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere klefmiddelen op de folie aanbrengen.