



### SOL - CLEAR 60 EXT

De Ultieme evolutie van de externe Sol - Clear 60 EXT-gamma, ter herinnering met een nano-keramische basis, waardoor interferentie met elektrische apparaten wordt vermeden en een hoog niveau van infraroodbescherming wordt geboden, wat de constructie verbetert en de beste garantie biedt.



Garantie van  
**Zie het informatieblad**



Brandwerendheid  
**M1**



Opslag tussen -5°C en +40°C  
**3 JAAR**



REACH RoHS-conform **IN ACHT**  
**GENOMEN**

### BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

↔ **182 cm**

### TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	<1 %
Transmissie van zichtbaar licht	75 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	8 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	8 %
Totale afgestoten zonne-energie	56 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	59 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	6 %
Absorptie van zonne-energie	53 %
Transmissie van zonne-energie	41 %
Vermindering reflectie	29 %
g-waarde	0,49
u-waarde	5,08
Afgestoten infrarood (760-2500 nm)	95
Schaduwcoëfficiënt	0,6
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	75 µ

Kleur van buitenaf : HOOGNEUTRAAL

### SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing, ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

*De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.*

### INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak\*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	!
Getint dubbel glas	!
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✗
Helder dubbel glas STADIP INT.	!

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m<sup>2</sup>. Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.