



SOL - SILVER 35 EXT

Met Sol - Silver 35 EXT-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Lichtweerkaatsing wordt effectief tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.



Garantie van
Zie het informatieblad



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



Europese norm EN 12600
3B3



Europese norm EN 1096-1
**GETEST IN
 LABORATORIUM**



REACH RoHS-conform **IN ACHT
 GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	40 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	31 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	31 %
Totale afgestoten zonne-energie	66 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	71 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	34 %
Absorptie van zonne-energie	39 %
Transmissie van zonne-energie	27 %
Vermindering reflectie	60 %
g-waarde	0.36
u-waarde	5.3
Schaduwcoëfficiënt	0.3
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	60 µ

Kleur van buitenaf : ZILVER MEDIUM

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.