



SPEC - TRANSPARENT BOARD

Deze "uitwisbare bord" transformeert uw glazen oppervlakken in een echt bord voor markeringen en uitwisbare markeringen, terwijl de totale helderheid en transparantie behouden blijven.



Garantie van
10 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT
GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENEN


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	5 %
Transmissie van zichtbaar licht	85 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	11 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	11 %
Totale afgestoten zonne-energie	19 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	19 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	9 %
Absorptie van zonne-energie	14 %
Transmissie van zonne-energie	77 %
Vermindering reflectie	14 %
g-waarde	0.83
u-waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	80 µ

Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester
3. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².