



SPEC - WINDOW PROJECTION

Dankzij deze film die zorgvuldig op uw beglazing is aangebracht, kunt u elke film of elk type afbeelding projecteren voor een perfecte weergave.



Garantie van
10 JAAR



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT
GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	5 %
Transmissie van zichtbaar licht	71 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	26 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	26 %
Totale afgestoten zonne-energie	28 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	27 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	23 %
Absorptie van zonne-energie	6 %
Transmissie van zonne-energie	71 %
Vermindering reflectie	22 %
g-waarde	0.71
u-waarde	5.6
Schaduwcoëfficiënt	0.8
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30.5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	150 µ

Kleur van buitenaf : WIT

SAMENSTELLING

1. 25µ mat polyester met gesatineerd oppervlak
2. Hechtlijm
3. Polyester 100µ
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.